

Компрессорное масло RAVENOL Screw SCR 46

Вязкость: 46

Минеральное



5 литров

Артикул:
1330305-005
Артикул:
1330305-005-01-999
Штрих-код:
4014835757257



20 литров

Артикул:
1330305-020
Артикул:
1330305-020-01-999
Штрих-код:
4014835757226



20 литров, еsobox

Артикул:
1330305-B20



60 литров

Артикул:
1330305-060



208 литров

Артикул:
1330305-208
Артикул:
1330305-208-01-999
Штрих-код:
4014835757288

RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 46 специально разработанное минеральное компрессорное масло для винтовых компрессоров с увеличенным ресурсом по замере и широкой областью применения в различных областях промышленности.

Благодаря хорошим вязкостно-температурным характеристикам, обеспечивает устойчивость к старению и гарантирует защиту от коррозии. Добавление специального комплекса присадок при экстремальных нагрузках обеспечивает защиту от износа. Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам.

Применение:

Компрессорное масло **RAVENOL Screw Kompressoenoel SCR 46** предназначено для смазывания и охлаждения винтовых, осевых и центробежных компрессоров.

Применение **Screw Kompressoenoel SCR 46** обеспечивает:

- Высокий уровень производительности
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Превосходную защиту от износа
- Оптимальную защиту от коррозии
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям | FZG Test A 8,3/90, Vickers Pumpentest | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-2 | |
| Плотность при 20°C | 857 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Светло-желтого | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 7.2 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 47 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 113 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -27 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 238 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на эмульсию 30 мин. макс 54/82°C | 40ml/40ml/10min. | DIN 51757 |
| Старение - CCR | 2000 % | DIN 51587 |
| Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче | 12 %wt. | DIN 51354/2 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|---|
| 5 литров | 1330305-005-01-000 | 4014835654150 2200000029898 2200000030870 |
| 20 литров | 1330305-020-01-000 | 4014835654129 2200000026576 2200000027900 |
| 60 литров | 1330305-060-01-999 | |
| 208 литров | 1330305-208-01-000 | 4014835654181 2200000043818 |