

## ***RAVENOL SSI 10W-40 (TWN)***

***Вязкость: 10W-40***



**1 литр**

Артикул:

**1112113-001**

Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                        | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | CF, SN                                                                          |                 |
| ACEA                                                     | A3, B4                                                                          |                 |
| Соответствует требованиям                                | BMW Special Oil, MB 229.1, MB 229.3, VW 500.00, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00 |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 857.4 g/cm <sup>3</sup>                                                         | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Бесцветный                                                                      | VISUAL          |
| Вязкость при 100°C                                       | 14.5 mm <sup>2</sup> /s                                                         | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 97.7 mm <sup>2</sup> /s                                                         | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 153                                                                             | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 4.03 mPa*s                                                                      | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C              | 4900 mPa*s                                                                      | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | 22000 mPa*s                                                                     | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -42 °C                                                                          | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9.5 %                                                                           | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 234 °C                                                                          | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 10.9 mgKOH/g                                                                    | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.3 %wt.                                                                        | DIN 51575       |