

## ***RAVENOL Polfett - Säureschutzfett***



Артикул:

**1340115-100**

## Характеристики

| Наименование                              | Значение                                   | Аудит        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Соответствует спецификациям               | DIN 51502 K2K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEA2 |              |
| Цвет                                      | Светло-коричневый                          | визуальный   |
| Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч     | 1                                          | DIN 51811    |
| Тест защиты от коррозии, камера влажности | 1                                          | DIN 51802    |
| Температура каплепадения                  | 180 °C                                     | DIN ISO 2176 |
| VKA Нагрузка сваривания                   | 2000 - 2200 N                              | DIN 51350-4  |
| Вязкость, кинематическая, при 40°C        | 130 mm²/s                                  | DIN 51562-1  |
| Рабочая температура                       | -30 / +120 °C                              | DIN 51825    |
| NLGI-Class                                | 2                                          | DIN 51818    |
| Пенетрация, 60 циклов                     | 265-295                                    | ISO 2137     |
| Водонепроницаемость (3 часа/90°C)         | 1-90 °C                                    | DIN 51807-1  |
| Классификация продуктов                   | K2K-30                                     | DIN 51502    |
| Загуститель                               | Литиевое мыло                              | DIN 51757    |
| Рабочая температура (кратковременно)      | 130 °C                                     | DIN 51757    |